

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

RECUBRIMIENTO ELASTOMÉRICO

ELASTOPOX 8025 ST

PASTA VISCOSA DE SECADO MODERADO

ELASTOPOX 8025 ST es un recubrimiento elastomérico de secado moderado de máxima elongación. Está diseñado para grandes impactos, alta resiliencia y gran resistencia al desgarro, ideal para afrontar la cavitación y la abrasión, de fácil aplicado, flexible, resistente al agua y a productos químicos. Ideal para aplicaciones de protección de superficies y sellado de elevados espesores.

PUEDEN SER USADO EN:

- Protección contra la cavitación y abrasión.
- Protección de pisos.
- Áreas de trabajos de concreto y acero.
- Cajas de agua y placas tubulares.
- Reparación de grietas.
- Sellados de fluidos de alto espesor.

- ✓ Resistencia a la abrasión.
- ✓ Resistente a la cavitación.
- ✓ Fácil de mezclar y manipular.
- ✓ Autoimprimante e hidrofóbico.
- ✓ Máxima adherencia a sustratos metálicos.
- ✓ Sin disolventes.
- ✓ Secado moderado.
- ✓ Resistente a desgarros.
- ✓ Resistencia química.

KIT

ELASTOPOX 8025 ST

Kit de 4 kilogramos
COD.: ELAS8025ST4KG
Base (2,7 kg.)
Activador (1,3 kg.)

Kit de 10 kilogramos
COD.: ELAS8025ST10KG
Base (6,7 kg.)
Activador (3,3 kg.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS DE USO Y CURADO	
COLOR	AZUL	TIEMPO MÁXIMO DE APLICACIÓN A 25°C	40 min.
ESTADO (DESPUÉS DE LA MEZCLA)	PASTA VISCOSA	TIEMPO DE SECADO SUPERFICIAL A 25°C	90 min.
DENSIDAD (g/cm³)	1,69	TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL A 25°C	4 horas
VISCOSIDAD (CPS)	98.000 - 121.000	TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN SECO (°C)	165
ESPESOR DE PELÍCULA POR CAPA (mm)	25	TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN INMERSIÓN (°C)	83
CUBRIMIENTO PARA 6 mm ESPESOR (m² / kg.)	0,9	DURACIÓN DEL PRODUCTO SELLADO (años)	3
DUREZA (Shore A)	90		

Relación de peso 2:1 en ambas presentaciones