

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



RECUBRIMIENTO CERÁMICO ANTIABRASIVO

REVASIL 100 WA

ABRASIÓN - CORROSIÓN

REVASIL 100 WA producto formulado con sustratos de avanzada tecnología para lograr máxima adherencia y secado rápido. Ideal para trabajos de restauración y protección de superficies sumergidas o expuestas a humedad excesiva, flujos industriales, vapores o equipos en presencia humedad relativa elevada producto de la operación, gran resistencia a la abrasión y corrosión, inmejorable capacidad de unión a diversos materiales base, su gran adherencia y cohesión permite aplicaciones en superficies con bajo perfil de anclaje y limpieza limitada, sin escurrimiento.

PUEDE SER USADO EN:

- Restauración de diversas superficies en presencia de aguas industriales u otros fluidos.
- Equipos y componentes sumergidos.
- Equipos con elevada humedad relativa producto de vapores en interior de molinos, calderas u otros.
- Superficies no tratadas con bajo perfil de anclaje y limpieza limitada.
- Protección de estructuras metálicas en presencia de humedad.

- ✓ Adhiere en presencia de humedad.
- ✓ Resistente al desgaste por abrasión.
- ✓ Contiene microparticulado de alta dureza.
- ✓ Facilidad en manipulación vertical y sobre cabeza.
- ✓ Alta resistencia a la corrosión.
- ✓ Curado rápido.
- ✓ Adherencia extrema a sustratos metálicos.
- ✓ Sin escurrimiento.

KIT

REVASIL 100 WA

Kit de 4 kilogramos
COD.: REV100WA4KG
Base (2,7 kg.)
Activador (1,3 kg.)

Kit de 10 kilogramos
COD.: REV100WA10KG
Base (6,7 kg.)
Activador (3,3 kg.)

Relación de peso 2:1 en ambas presentaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS DE USO Y CURADO	
COLOR	GRIS	TIEMPO MÁXIMO DE APLICACIÓN A 25°C	30 min.
ESTADO (DESPUÉS DE LA MEZCLA)	PASTA	TIEMPO DE SECADO SUPERFICIAL A 25°C	40 min.
DENSIDAD (g/cm ³)	2	TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL A 25°C	3 horas
RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (kgf/cm ²)	1.215	RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	-10 / 155
ALARGAMIENTO POR TRACCIÓN (%)	0,7	DURACIÓN DEL PRODUCTO SELLADO (años)	6
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (kgf/cm ²)	1.060		
RESISTENCIA ADHESIÓN POR TRACCIÓN (kgf/cm ²)	251		
DUREZA (Shore D)	87		