

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

SELLADOR Y PROTECTOR CERÁMICO BROCHABLE

REVSIL 794 HB

PUEDEN SER USADOS COMO BROCHABLES O PULVERIZABLES

REVSIL 794 HB es un producto sin disolventes de extrema resistencia química en servicios de inmersión, diseñado especialmente como recubrimiento sellador y protector para metales y concreto, permite sellar juntas, flanges y secciones de unión de forma rápida con extrema adherencia, secado rápido, fácil manipulación, permite aplicaciones de capas de 0,5 mm hasta 6 mm y un espesor máximo de 25 mm.

PUEDEN SER USADOS EN:

- Revestimiento de estructuras y juntas para ambientes altamente corrosivos con ataque químico.
- Protección de juntas y uniones de estanques con aplicaciones cáusticas y ácidas.
- Ideal para protecciones de sustrato metálico y de concreto en inmersión, espesadores de relaves y concentrado, plantas de cal, estanques de ácido, combustibles, químicos, corrosivos entre otros.

- ✓ Gran resistencia a la abrasión.
- ✓ 100% sólidos.
- ✓ Sin disolventes.
- ✓ Autoimprimante.
- ✓ Adherencia extrema sustratos metálicos y concreto.
- ✓ Elevada resistencia química.
- ✓ Aplicación brochable o pulverizable.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ Soporta un espesor de hasta 25 mm.

KIT

REVSIL 794 HB

Kit de 10 kilogramos
COD.: REV794HB10KG
Base (6,7 kg.)
Activador (3,3 kg.)

Kit de 20 kilogramos
COD.: REV794HB20KG
Base (13,3 kg.)
Activador (6,7 kg.)

Relación de peso 2:1 en ambas presentaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS DE USO Y CURADO	
COLOR	AZUL	TIEMPO MÁXIMO DE APLICACIÓN A 25°C	20 min.
ESTADO (DESPUÉS DE LA MEZCLA)	LÍQUIDO VISCOSO	TIEMPO DE SECADO SUPERFICIAL A 25°C	90 min.
DENSIDAD (g/cm³)	1,53	TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL A 25°C (EXTERIOR)	6 horas
VISCOSIDAD (CPS)	63.000-86.500	TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL A 25°C (INMERSIÓN)	24 horas
ESPESOR DE PELÍCULA POR CAPA (mm)	6	TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN INMERSIÓN (°C)	135
CUBRIMIENTO (m² / litro PARA ESPESOR 3 mm)	0,33	DURACIÓN DEL PRODUCTO SELLADO (años)	6
DUREZA (Shore D)	90		