

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



RECUBRIMIENTO ANTIABRASIVO SECADO RÁPIDO

REVSIL EC 1630 FC

ADHERENCIA EXTREMA

REVSIL EC 1630 FC Es un recubrimiento antiabrasivo de secado rápido formulado con particulado de grano fino a medio de alta dureza, se utiliza en zonas sometidas a desgaste por abrasión excesiva e impacto de fluidos o rípios, inmejorable capacidad de unión a diversos sustratos base, puede ser aplicado en diferentes planos sin escurrimiento logrando una adherencia y cohesión única. Sus compuestos sin disolventes lo convierten en un producto ideal para trabajos en espacios confinados.

PUEDE SER USADO EN:

- Restauración de piezas y componentes de bombas, baterías de ciclones, descarga de molinos, celdas de flotación, chutes de descarga de fluidos.
- Restauración y protección de líneas transportadoras de fluidos.
- Protección de equipos para tratamiento de minerales.
- Protección de superficies en general.

- ✓ Elevada adherencia.
- ✓ Resistencia a impactos.
- ✓ Fácil manipulación.
- ✓ Resistente al desgaste por abrasión.
- ✓ Kit contiene guantes, espátulas de mezclado y aplicación.
- ✓ No contiene disolventes.
- ✓ Secado rápido.
- ✓ No cristaliza
- ✓ No escurre.

KIT

REVSIL EC 1630 FC

Kit de 10 kilogramos
COD.: REEC1630FC10KG
Base (6,7 kg.)
Activador (3,3 kg.)

Kit de 20 kilogramos
COD.: REEC163020KG
Base (13,3 kg.)
Activador (6,7 kg.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		CARACTERÍSTICAS DE USO Y CURADO	
COLOR	GRIS	TIEMPO MÁXIMO DE APLICACIÓN A 25°C	20 min.
ESTADO (DESPUÉS DE LA MEZCLA)	PASTA	TIEMPO DE SECADO SUPERFICIAL A 25°C	35 min.
DENSIDAD (g/cm ³)	2,2	TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL A 25°C	2 horas
RESISTENCIA DE COMPRESIÓN (kgf/cm ²)	1.263	TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN SECO (°C)	168
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (kgf/cm ²)	1.057	TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN EN INMERSIÓN (°C)	62
RESISTENCIA ADHESIÓN POR TRACCIÓN (kgf/cm ²)	243	DURACIÓN DEL PRODUCTO SELLADO (años)	3
DUREZA (Shore D)	89		

Relación de peso 2:1 en ambas presentaciones