

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO



RECUBRIMIENTO CERÁMICO SECADO EXTRA RÁPIDO

REVSIL ULTRA FAST DRY

ABRASIÓN - CORROSIÓN

REVSIL ULTRA FAST DRY es un producto de emergencia formulado con aditivos de gran tecnología que incrementa la velocidad de curado, es un producto de máxima adherencia y secado extremadamente rápido. Se utiliza en zonas sometidas a desgaste por abrasión y corrosión que requieran una intervención muy breve para disponer inmediatamente de los equipos.

PUEDEN SER USADO EN:

- Restauraciones de emergencia.
- Sellado de roturas y filtraciones.
- Cañerías y ductos con derrames.
- En uso general para taponamiento de flujo.

- ✓ Resistencia al desgaste por abrasión.
- ✓ Facilidad en la manipulación.
- ✓ Curado extra rápido.
- ✓ Autoimprimante.
- ✓ Adherencia extrema a sustratos metálicos.
- ✓ Resistencia a impactos.
- ✓ Resistente a la corrosión.
- ✓ Kit contiene espátula mezcladora y de aplicación.

KIT

REVSIL ULTRA FAST DRY

Kit de 500 gramos
COD.: REUFD500GR
Base (330 g.)
Activador (170 g.)

Kit de 1 kilogramo
COD.: REUFD1KG
Base (670 g.)
Activador (330 g.)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR	GRIS
ESTADO (DESPUÉS DE LA MEZCLA)	PASTA
DENSIDAD (g/cm ³)	1,9
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kgf/cm ²)	900
ALARGAMIENTO POR TRACCIÓN (%)	0,4
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (kgf/cm ²)	782
RESISTENCIA ADHESIÓN POR TRACCIÓN (kgf/cm ²)	245
DUREZA (Shore D)	87

CARACTERÍSTICAS DE USO Y CURADO

TIEMPO MÁXIMO DE APLICACIÓN A 10°C	10 min.
TIEMPO MÁXIMO DE APLICACIÓN A 25°C	3 min.
TIEMPO DE SECADO SUPERFICIAL A 10°C	15 min.
TIEMPO DE SECADO SUPERFICIAL A 25°C	5 min.
TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL A 10 °C	30 min.
TIEMPO DE CURADO FUNCIONAL A 25°C	20 min.
RANGO TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	-15 / 125
DURACIÓN DEL PRODUCTO SELLADO (años)	6

Relación de peso 2:1 en ambas presentaciones

REPCOX
CHILE

Los datos entregados son parte de una investigación de laboratorio y tiene la finalidad de indicar parámetros y características generales del producto, será responsabilidad del usuario seleccionar la idoneidad de los productos de cada caso en particular. Los requerimientos del producto pueden variar bajo diferentes circunstancias reales.